

## 02- LINEA TRATTAMENTO PAVIMENTI

# CERA METALLIZZATA AD ALTA RETICOLAZIONE C.A.R.1020

**CARATTERISTICHE :** questo prodotto e' stato formulato con principi attivi ad elevata biodegradabilità; e' una cera metallizzata autolucidante poliacrilica formulata con cere uretaniche

- elevata concentrazione;
- elevata resistenza al segno nero ed al traffico;
- formazione di un film molto duro;
- notevole grado di lucido;
- antisdrucchiolevole;
- rapidi tempi di asciugatura;
- idonea per macchine ad alta ed altissima velocità;
- idonea per pavimenti in PVC, gomma, linoleum, marmi non lucidati a piombo, ecc.;
- grazie all'elevato contenuto in polimeri, in fase di stesura della cera fare attenzione ed utilizzare attrezzatura idonea.

**DILUIZIONI E MODALITA' D'USO**  
**come high speed spray :**

- 1) scopare ad umido per togliere ogni traccia di polvere;
- 2) effettuare lo spray usando la monospazzola ultra high speed con disco appropriato, vaporizzando l'emulsione con parsimonia;
- 3) lucidare per una seconda volta girando il disco; in questo modo otterrete un elevato grado di lucido.

**DILUIZIONI E MODALITA' D'USO**  
**come cera metallizzata ad alta reticolazione :**

- 1) lavare a fondo la superficie da trattare con decerante D.D.1002 o D.D.S.R.1003 o S.D.1019 e lasciare asciugare completamente;
- 2) applicare l'emulsione con pinza e panno a salsiccio o spandicera; durante la stesura, la cera dev'essere tirata molto bene; importante e' **fare piccole superfici per volta**;
- 3) lasciare asciugare per circa 30 minuti;
- 4) applicare, se necessario, la seconda o piu' mani di emulsione;
- 5) la superficie deve essere mantenuta con S.B.1022 o lavata con D.N.P.1001; questi prodotti permettono una lunga durata della cera.

**AVVERTENZE :**

conservare fuori della portata dei bambini;  
in caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua;  
in caso di ingestione consultare un medico.

**Teme il gelo ed i raggi diretti del sole.**

**COMPOSIZIONE :**

contiene cere polietileniche ad alta densità, acriliche, polipropileniche emulsionate con disperdenti ed indurenti, uretani aromatici, bagnanti, livellanti, stabilizzanti e conservanti (2 bromo – 2 – nitropropane – 1,3 diol).  
E' esente da fosfati.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

Rev. 07-02-2010 CODICI : 0310200L0100056